



ドイツ オラフォル社製の ORAFOL®

安全の自信作です!!

強力両面テープ!!

ORABOND®

UHB12080B

ウルトラハイボンド

ブラック

離型紙は赤色、テープは黒色です▶


約215mm



ORABOND® **UHB12080Bテープ**は、黒色の外層(粘着層)とグレーコア層による3層構造で構成されたアクリルフォームテープです。UHBテープの粘弾性特性により、熱膨張係数の違いにより発生する応力をバランスよく調整することができます。また、微細な材料表面への粘着材の流動性、ウェットアウト性に優れているため、非常に高い接着力を発揮し、紫外線に対する安定性にも優れています。

19mm巾
X
33m巻

商品コード／OR0096



■テープ構造：3層構造
(グレーコア両面にブラック粘着層)

■粘着材：アクリル系粘着材
(UHB12 ブラック / グレー)

■剥離紙（ライナー）：シリコン処理PEフィルム
(130ミクロン、赤、ORAFOLロゴ入り) ライナーコード：72

主な用途

- ・自動車、太陽電池、電子機器、サイン、ディスプレイ産業など、幅広い業務用および産業用の用途
- ・ネジ、ボルトなどでサインを施工する際の補助材
- ・異種材料を強固に接合する際の補助材
- ・屋外対候が必要なサイン製作
- ・防水が必要な用途にシール材として使用
- ・高せん断強度、高い接着性能、耐温度性が要求される看板、カバー、トリム、金属、各種プラスチックフィルムの取り付けに適しています。



25mm巾
X
33m巻

商品コード／OR0097

■物性データ

厚み * (粘着材と基材)	0.8mm
密度	730kg/m ³
耐熱性 (short-term)	-40°C to +200°C
(long-term)	-40°C to +100°C
引き剥がし接着力 (24時間後) (based on ASTM D3330, stainless steel)	51 N/25 mm (204 N/100 mm)
せん断接着力 (24時間後) (based on ASTM D1002, stainless steel)	0.88 N/mm ² (88 N/cm ²)
引張接着力 (24時間後) (based on ASTM D897, aluminium)	0.85 N/mm ² (85 N/cm ²)
保管期間 **	2年
取り付け温度	> +15°C

* 平均値 ** 出荷時の梱包で 20°C、相対湿度 50% の場合

お問い合わせ：